



Coating Thickness Testers 镀层测厚仪

型号 LE-200J/LH-200J/LZ-200J



该型号膜厚仪内建打印机，提供即时统计数据输出，包括平均值、标准偏差、最大最小值。另外，提供内建 RS-232C 接口以便对接计算机传输数据。

规格参数

型号	LZ-200J (包括 LE-200J&LH-200J)	
	LE-200J	LH-200J
测量方法	电磁	涡电流
探头类型	LEP-J	LHP-J
测量物体	铁钢类基材上的非电磁性镀层	非电磁性金属基材上的绝缘涂层
测量范围	0-1500 μ m 或 60.00mils	0-800 μ m 或 32.00mils
测量单位	μ m 或 mils (可选)	μ m 或 mils (可选)
测量精度	<15 μ m: \pm 0.3 μ m (绝对误差) \geq 15 μ m: \pm 2% (相对误差)	<50 μ m: \pm 1 μ m (绝对误差) \geq 50 μ m: \pm 2% (相对误差)
校准储存	4	4
分辨率	<100 μ m 时: 0.1 μ m; \geq 100 μ m 时: 1 μ m	
最小测量面积	3 \times 3mm	5 \times 5mm
显示	16 位点阵 LCD	
输出	标准 RS-232C (传输速度 2400bps)	
统计功能	测量次数、批号数量、平均值、标准偏差、最大值、最小值	
数据储存	涂层数据: 1500 条; 每组批号数量: 99	
打印机	24 字符热敏打印, 打印纸宽 58mm	
电源	100V AC (50/50Hz) 或主机 6pcs. "AA" 电池, 打印机 4pcs. "AA" 电池	
操作温度	0-+40 $^{\circ}$ C	
重量	净重 1.1kg 出货: 2.5kg	
尺寸	主机: 120W \times 250D \times 55H mm	
配件	便携式仪器箱一个、AC 适配器一个、铁基材一块(LE/LZ-200J)、铝基材一块(LH/LZ-200J)、校准片一块、标准片一组、热敏打印纸 2 卷	

EASTCO LIMITED

儀 高 儀 器 有 限 公 司



香港總公司
香港新界荃灣沙咀道26-38號
匯力工業中心2樓26室
Tel: (852)2456 1823
Fax: (852) 2469 1767
E-mail: info@eastco.hk

中國公司
儀高南儀器(深圳)有限公司
中國深圳市八卦四路索泰克大廈
3樓V區 郵編: 518029
Tel: (86-755) 8241 3890
Fax: (86-755) 8241 3857
E-mail: shenzhen@eastco.hk

上海辦事處
中國上海市滬太路701號
18樓1810室
郵編: 200072
Tel: (86-21) 5653 6311
Fax: (86-21) 5653 6309
E-mail: shanghai@eastco.hk